

Deck Protect

Accent Sellador protector específico para Deck Floor

SELLADOR PROTECTOR ESPECÍFICO PARA REVESTIMIENTOS DECK FLOOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DECK PROTECT es un sellador monocomponente de base acrílica desarrollado para proteger y actuar como capa de desgaste en los revestimientos DECK FLOOR. Resistente y duradera, se aplica sobre actuaciones de Deck Floor en playas y entornos de piscinas, patios, terrazas y otros revestimiento. Disponible en múltiples colores según la carta RAL.



RENDIMIENTOS

DECK PROTECT se presenta en botes de plástico de 15L de capacidad y está disponible en cualquier color dentro de la carta RAL. El rendimiento medio es de 6-8m²/litro.

Rendimiento l/m ² (1 capa)	Rendimiento m ² /envase (1 capa)
0,16 - 0,23	120 - 90

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se aplica como capa de finalización en aplicaciones de revestimiento DECK FLOOR, utilizándose por tanto para los mismos campos de actuación que éste:

- Ejecución sobre solados interiores y exteriores
- Para zonas húmedas exteriores de spas, piscinas, aceras peatonales.
- Para soportes nuevos o existentes.
- Zonas de ámbito residencial y comercial, tanto para tráfico rodado como peatonal.

PROPIEDADES

- Monocomponente.
- Fácil aplicación con pistola o rodillo.
- Mantenimiento del color a lo largo de su vida útil.
- Suave al tacto, no heladizo y antimoho.
- Aplicación con mezclado de agua sin aditivos.
- Alta durabilidad incluso en ambientes agresivos.
- Resistente
- Resistente a principales manchas.
- Gran adherencia al soporte.
- Reduce las filtraciones (no es impermeable)
- Tiene un curado rápido.

APLICACIÓN

- 1) Soporte: El revestimiento Deck Floor deberá estar limpio, seco, completamente curado y libre de polvo, grasa, aceites, ceras, así como libre de moho y otros agentes contaminantes. En el caso de superficies previamente pintadas con Deck Protect, retire las capas sueltas o mal adherido
- 2) Mezcla: Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo. Puede diluir la pintura con agua potable y limpia, añadiendo un máximo del 10% de agua respecto de la pintura, dependiendo de la terminación del soporte.
- 3) Aplicación: Se realizará con rodillo o con un equipo especial de aire comprimido, revolviendo bien en espiral de arriba para abajo antes y durante la aplicación.

Antes de aplicar, se recomienda realizar una prueba en un área pequeña para verificar el color.

Si la aplicación se realiza con brocha, aplicar una capa lisa y pareja en áreas pequeñas como escalones y esquinas.

Si la aplicación se realiza con rodillo en superficies sólidas, aplique una capa lisa y pareja dibujando una "W" con líneas entrecruzadas.

- 4) Secado: Espere un mínimo de 6 horas para aplicar una segunda capa de Deck Protect. El secado final no se alcanza hasta transcurridas 48-72 horas, dependiendo de las condiciones de humedad. Evite durante las primeras 48 horas el tránsito peatonal sobre la superficie aplicada. No limpie ni humedezca la zona hasta haber completado el secado. Evite el tránsito de vehículos o arrastre durante los primeros 7 días.
- 5) Limpieza: Limpie todo pequeño derrame o salpicadura inmediatamente con una esponja húmeda o fregona con agua caliente y jabón.

COMPOSICIÓN

Revestimiento monocomponente acuosos formulado en base a copolímeros acrílicos de partícula fina.

ALMACENAJE

DECK PROTECT debe almacenarse en lugares protegidos del sol y del frío excesivo, en envases originales.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

Deberán tomarse las medidas preventivas habituales para la manipulación del DECK PROTECT: no comer, no fumar, no beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

Su eliminación debe realizarse, tanto del producto como del envase, según la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

DATOS TÉCNICOS

Parámetro de ensayo	Resultados
Densidad (g/cm ³)	1,30 - 1,45
Sólidos en peso (%)	53 - 64
Rendimiento teórico (m ² /L)	9 - 10
Repintado	6 horas mínimo
Diluyente	Agua
Resistencia a flexión a los 28 días (N/mm ²)	8,0

Transitable	24 horas
Endurecimiento (a 20 °C)	5 días
Espesor seco recomendado (µm/capa)	40
Colores	Ral establecido

GARANTÍAS Y CADUCIDAD DE PRODUCTO

DECK PROTECT está respaldado con dos años de garantía limitada, siempre y cuando su puesta en obra se realice por aplicadores debidamente cualificados.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA

Todos los datos aquí expuestos son reales y verdaderos, sin embargo, nos reservamos el derecho de cambiar los productos y sus especificaciones sin previo aviso. Sistemas Específicos de Morteros S.L. aconseja a los interesados que satisfagan cualquier duda al respecto la exactitud de los datos aquí expuesto y a buscarles cualquier certificación del producto si lo consideran oportuno.

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en obra mediante ensayos previos, siendo responsabilidad del aplicador.

Para un asesoramiento adicional, nuestro servicio técnico está a su disposición.

Sistemas Específicos de Morteros, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas no serán de nuestra responsabilidad.

La presente ficha técnica (versión 2.1, marzo 2018) pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

SISTEMAS ESPECÍFICOS DE MORTEROS, SL
 Calle Sandro Pertini, 2A
 (Paseo Cañada del Fraile)
 28695 Navas del Rey - Madrid
 T: +34 918 164 427
 E: info@accentofamerica.es
 W: www.accentofamerica.es